

Трансмиссионное масло RAVENOL MTF-4 70W

Вязкость: 70W

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул: 1221113-001 Артикул: 1221113-001-01-999 Штрих-код: 4014835878846



4 литра

Артикул: 1221113-004 Артикул: 1221113-004-01-999 Штрих-код: 4014835878877



10 литров

Артикул: **1221113-010** Артикул: 1221113-010-01-999



20 литров

Артикул: **1221113-020**



20 литров, есовох

Артикул: **1221113-B20**



60 литров

Артикул: **1221113-060**



208 литров

Артикул: **1221113-208**

RAVENOL MTF-4 70W - обеспечивает великолепную работу КПП, редукторов, гарантирует низкий износ и долгий срок службы. Подходит для коробок переключения передач Hyundai/KIA - D7GF1, D7UF1, M6CF1, M6CF4, M6CF3-1, M6GF2.

RAVENOL MTF-4 70W - полностью синтетическое, трансмиссионное масло, разработано на основе отборных базовых масел и специально подобранных к ним присадок. Превышает соответствующие допуски производителей, идеально подходит для очень высоких механических и термических нагрузок на масла механических трансмиссий, даже при самых длительных интервалах замены масла. Обеспечивает работу практически без проскальзывания и минимальные потери крутящего момента.

Соответствует стандарту вязкости SAE 70W и уровню качества API GL-4+

Является полным аналогом масла Hyundai/KIA WDGO-1

Применение **RAVENOL MTF-4 70W** обеспечивает:

- Отличную термическую стабильность
- Надежную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Низкую температуру потери текучести
- Нейтральное отношение к уплотнительным материалам
- Хорошие смазывающие и переключающие свойства при низких температурах
- Стабильную смазочную пленку даже при экстремальных нагрузках в разгар лета

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|--|--|--------------|
| Соответствует требованиям | BOT 233 LVX, Hyundai/Kia 04300-2N100 WDGO-1, Hyundai/Kia 04300-KX1B0, KIA UM015-CH080, VW G 052 549 A2 | |
| Соответствует спецификациям | API GL-4+ | |
| Плотность при 20°C | 843 г/см³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 5.59 мм²/c | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 23.04 мм²/с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 198 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость по Брукфильду при - 40°C | 2650 mPa*s | ASTM D2983 |
| Температура застывания | -72 °C | DIN ISO 3016 |
| Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч | 1a | ASTM D130 |
| Вязкость по Брукфильду при - 55°C | 19300 mPa*s | ASTM D2983 |

Аналоги ОЕМ

Hyundai Motor

04300KX1B0, 043002N100, 04300KX1BA

KIA

UM015CH080

Volkswagen Group

G052549A2, G055549A2