

# RAVENOL RHV Racing High Viscosity 20W-60

**Вязкость: 20W-60**

**Полностью синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1141101-001**  
Артикул:  
1141101-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835848870



## 4 литра

Артикул:  
**1141101-004**  
Артикул:  
1141101-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835848900



## 5 литров

Артикул:  
**1141101-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1141101-010**  
Артикул:  
1141101-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835848931



## 20 литров

Артикул:  
**1141101-020**  
Артикул:  
1141101-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835848979



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1141101-B20**  
Артикул:  
1141101-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835848955



## 60 литров

Артикул:  
**1141101-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1141101-D60**



**208 литров**

Артикул:  
**1141101-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1141101-D28**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                    | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Протестировано партнерами                                | Nürburgring                                                 |                 |
| Рекомендовано партнерами                                 | Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher) |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 859 g/cm <sup>3</sup>                                       | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый                                            | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 24.4 mm <sup>2</sup> /s                                     | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 176.7 mm <sup>2</sup> /s                                    | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 169                                                         | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 5 mPa*s                                                     | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C              | 5302 mPa*s                                                  | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -20°C | 9.310 mPa*s                                                 | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -51 °C                                                      | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 4.9 %                                                       | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 258 °C                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 11.8 mgKOH/g                                                | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.35 %wt.                                                   | DIN 51575       |
| Область применения                                       | Opel Motorsport                                             |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 5 литров   | 1141101-005-01-999 |           |
| 20 литров  | 1141101-020-01-888 |           |
| 60 литров  | 1141101-060-01-999 |           |
| 208 литров | 1141101-208-01-999 |           |